

CONDIȚII GENERALE DE ACHIZIȚII CHEREȘTEA – HS TIMBER GROUP



	Dimensiune de tăiere (mm)	Dimensiunea uscată (mm)	Lungime (m)	Specii	Locul livrării	Descrierea calității
GRINDA LAMELARĂ	27 x 117	25 x 112	2.7/2.9/3/3.7/4.0	Molid/Pin	HS Timber Productions Rădăuți	Calitate O/III: tăiere principală din miez de buștean de calitate bună Uscare: 12% (+/-2%) Descrierea calității: material tivit, tăiat separând miezul, 2 sau 4 bucăți, în general noduri sănătoase și noduri negre izolate cu diametrul până la maximum 30 mm permise, fără colorație, fără insecte, fără deviație de fibră, izolat pungi de rășină, crăpături ușoare pe capăt permise.
	30 x 133	28 x 127	2.7/2.9/3/3.7/4.0	Molid		
	32 x 117	30 x 112	2.85/3/3.7/4.0	Pin		
	36 x 117/133	34 x 112/127	2.85/3/3.7/4.0	Pin		
PANEL	27-53 x 95-370	25-50 x 90-350	1.0 – 6.0	Molid/Pin/Brad	HS Baco Panels	Calitate IV/V Uscare: 10% (+/-2%) Descrierea calității: Material clasa a doua. Este acceptată albăstreala și alte colorații sănătoase. Nu se acceptă: mucegaiul, rupturile, lemnul de compresie, coaja înfundată, țesitura să nu depășească 20% din lățimea piesei, crăpăturile longitudinale. găuri de insecte.
	47-53 x 105/130/148/165	45-50 x 102/124/141/160	1.0 – 6.0	Pin/Molid/Brad		
PANOURI	47/53 x 100/118/133	45/50 x 96/112/127	2.5/3.0/5.0	Molid	HS Baco Panels	Calitate O/III: tăiere principală din miez de buștean de calitate bună Uscare: 10% (+/-2%) Descrierea calității: material tivit, tăiat separând miezul, 2 sau 4 bucăți, în general noduri sănătoase și noduri negre izolate cu diametrul până la maximum 30 mm permise, fără colorație, fără insecte, fără deviație de fibră, izolat pungi de rășină 5x50 mm/ml, crăpături ușoare pe capăt permise maxim 5x50 mm/ml.
	47/53 x 96/118/141	45/50 x 91/112/134	2.5/3.0/5.0	Pin		
PROFILE	48 x 102	46 x 98	2.5/3.0/3.5/4.0	Molid	HS Timber Productions Rădăuți	Calitate O/III: tăiere principală din miez de buștean diametru mic, de calitate bună Uscare: 16% (+/-2%) Descrierea calității: material tivit, în general noduri sănătoase și noduri negre izolate cu diametrul până la maximum 30 mm permise, fără colorație, fără insecte, fără deviație de fibră, izolat pungi de rășină 5x50 mm/ml, crăpături ușoare pe capăt permise 5x50 mm/ml. Brad se acceptă până la 15% din volum.
	50 x 103	48 x 100	3.0/4.0	Molid	HS Timber Productions Reci	
PRELUCRARE ULTERIOARĂ	74 x 156/236	71 x 151/227	3.0/4.0	Molid	HS Timber Productions Rădăuți	Calitate O/IV: tăiere principală și secundară din miez de buștean de calitate bună Uscare: 16% (+/-2%) Descrierea calității: material tivit, în general noduri sănătoase și noduri negre izolate cu diametrul până la 50 mm permise, fără colorație, fără insecte, fără deviație de fibră, crăpături ușoare pe capăt permise. Brad se acceptă până la 15% din volum.
	108 x 108	105 x 105	4.0	Molid	HS Timber Productions Rădăuți	Quality O/IV: tăiere principală și secundară din miez de buștean de calitate bună Uscare: 16% (+/-2%) Descrierea calității: material tivit, fără inimă, în general noduri sănătoase și noduri negre izolate cu diametrul până la 50 mm permise, fără colorație, fără insecte, fără deviație de fibră, izolat pungi de rășină 5x50mm/ml, crăpături ușoare pe capăt permise. Brad se acceptă până la 15% din volum.
	117 x 117/238	110 x 110/228	2.8/3.0/3.7/4.0	Molid		

Toleranță: grosime/lățime -0/+2mm

Supralungime: minim 50 mm

Actualizare: 29.08.2024