

Condiții impuse cherestelei de plop pentru HS Baco Panels, România

Specie	Plop euro-american (Euro-Canadensis)
Grosime [mm]	41, variație grosime 41-43
Lățime [mm]	100-350 la cherestea tivită sau netivă (lățimea utilă). Pentru lungimea de 3 și 4 m: măsurarea lățimii de la 1 m de la cel mai îngust capăt. Pentru lungimea de 2 m: măsurarea lățimii la 20 cm de la cel mai îngust capăt.
Lungime [m]	2, 3 sau 4 m
Recepție	În fabrică, piesă cu piesă
Calitate	Se admite: albăstreală și colorație cafenie. Nu se admit: galerii de insecte, putregai sau colorație putregăioasă, defecte de tăiere, fibră încâlcită.
Ambalare	O singură dimensiune pe palet, fără șipcă de stivuire.